Scheda Tecnica

PITTURA PER COPERTA





- Finitura alchidica Antiscivolo
- Brillante ed elastica
- Ottima resistenza agli agenti atmosferici

Codice	1007
Descrizione	Finitura a base di resine gliceroftaliche modificate con oli siccativi non ingiallenti che conferiscono al prodotto un alta resistenza ai raggi ultravioletti, ottima pennellabilità, durezza in superficie, e alta resitenza agli agenti atmosferici e salini. Ad essiccazione avvenuta il prodotto fornisce una superfice antiscivolo.
Impiego	Come finitura per coperte in legno e ferro di imbarcazioni ad uso turistico o da lavoro tipo yacht, pescherecci, gozzi, rimorchiatori e navi in genere.
Aspetto del Film	Brillante
Colore	Bianco – Verde- Rossa-Azzurro
Componenti	1
Indurimento	Fisico per evaporazione dei solventi e polimerizzazione ossidativi.
Peso specifico	1,000 – 1,140 g r/ ml

Copyright 2026 Resina Color - z.i. Via Mastricale 3 - 70017 Putignano (BA) - Italy
tel. 0804912873 - email: info@resinacolor.it p.i. 09040010721
www.resinacolor.com - www.resinacolor.it

Volume dei solidi	51 %
VOC	380 gr/ litro
Spessore minimo	50 – 60 micron
Resa teorica	8.5 mq / litro per uno spessore di 60 micron secchi
Punto di infiammabilità	Componente A 34°C Diluente 34°C
Resistenza alla temperatura	Max 100°C in continuo, 140°C in discontinuo
Preparazione delle superfici	Ferro: assicurarsi che il supporto sia ben pulito asciutto e sgrassato. Eliminare eventuali macchie di ruggine e applicare una mano di antiruggine tipo: RESINFER, RESINCOR R.E., RESINZINC o MINIOCROM. Legno: applicare una mano di MINIOCORM e due mani di PITTURA PER COPERTA.
Preparazione del prodotto	Miscelare il prodotto prima dell'uso e aggiungere il diluente Componente A 100 Diluente 5 – 10 % in funzione dello spessore del film secco da applicare.
Condizioni ambientali	Temperatura ambiente: da + 5 a 40°C Temperatura supporto: > di 10°C Umidità: 0 – 85 % Per prevenire la formazione di condensa è necessario che la temperatura del supporto sia di almeno 3°C superiore al punto di rugiada.
Tempi di essiccazione e indurimento	Per spessori di 45 micron: 10°C: 4 ore al tatto, 24 ore in profondità 20°C: 2 ore al tatto, 12 ore in profondità 30°C: 1 ora al tatto, 6 ore in profondità

Copyright 2026 Resina Color - z.i. Via Mastricale 3 - 70017 Putignano (BA) - Italy
tel. 0804912873 - email: info@resinacolor.it p.i. 09040010721
www.resinacolor.com - www.resinacolor.it

Tempi per la sovraverniciatura	Minimo: 10°C - 24 ore; 20°C - 12 ore; 30°C - 6 ore Massimo (mesi): illimitato in assenza di contaminanti
Applicazione	Pennello, rullo, spruzzo. Per applicazione a pennello utilizzare pennelli in nylon o in pura setola. Per applicazione a rullo, rulli a pelo raso .
Durata in magazzino	2 anni in luogo fresco ed asciutto (max 40°C)
Confezioni	Comp A Lt. 16, Lt. 2,5, Lt. 0,750 Diluente Lt. 25 – Lt. 5 – Lt.

Copyright 2026 Resina Color - z.i. Via Mastricale 3 - 70017 Putignano (BA) - Italy
tel. 0804912873 - email: info@resinacolor.it p.i. 09040010721
www.resinacolor.com - www.resinacolor.it