Scheda Tecnica

PLIOCEM





- Idoneo per qualsiasi supporto
- Resistente all’abrasione
- Idrorepellente

Codice	619
Descrizione	Pliocem è un Trasparente e base di resine stirolo acriliche con modifica siliconica, che rende il supporto idrorepellente, ed altamente resistente agli agenti chimici ed atmosferici.
Impiego	Come finitura trasparente dove sono richieste buone resistenze chimiche e all’abrasione. Può essere impiegato come antipolvere per cls.
Aspetto del film	Semilucido
Colore	Trasparente opalescente
Componenti	1
Indurimento	Fisico per evaporazione dei solventi
Peso specifico	0,980 gr/ml

Copyright 2026 Resina Color - z.i. Via Mastricale 3 - 70017 Putignano (BA) - Italy
tel. 0804912873 - email: info@resinacolor.it p.i. 09040010721
www.resinacolor.com - www.resinacolor.it

Volume dei solidi	27 %
VOC	620 gr/ litro
Spessore minimo	60 -80 micron
Resa teorica	4,5 mq / litro per uno spessore di 60 micron secchi
Punto di infiammabilità	Componente A 34°C Diluente 34°C
Resistenza alla temperatura	Max 110°C in continuo 200°C discontinuo
Preparazione delle superfici	Supporti metallici nuovi: Asportare dalla superficie polvere e contaminanti tipo grassi ed oli. Per legno nuovo: Dare una prima mano diluita, asportare mediante abrasione il pelo del legno dare una seconda mano. Per cemento nuovo Adeguata depolverazione: applicazione di una mano diluita seguita dopo 24 ore da una tal quale o leggermente diluita .
Preparazione del prodotto	Miscelare il prodotto prima dell'uso e aggiungere il diluente Componente A 100 Diluente: Acquaragia 60% -80% (Prima mano) 10% - 20% (Seconda mano)
Condizioni ambientali	Temperatura ambiente: da + 5 a 40°C Temperatura supporto: > di 10°C Umidità: 0 – 85 % Per prevenire la formazione di condensa è necessario che la temperatura del supporto sia di almeno 3°C superiore al punto di rugiada.

Copyright 2026 Resina Color - z.i. Via Mastricale 3 - 70017 Putignano (BA) - Italy
tel. 0804912873 - email: info@resinacolor.it p.i. 09040010721
www.resinacolor.com - www.resinacolor.it

Tempi di essiccazione e indurimento

Per spessori di 20 micron	10°C	20°C	30°C	
Secco al tatto	6	3	2	ore
Secco in profondità	48	24	10	

Tempi per la sovraverniciatura

Minimo (ore)	10°C	20°C	30°C
	24	12	6

Massimo illimitato in assenza di contaminanti

Applicazione

Pennello, rullo, spruzzo
Per applicazioni a pennello utilizzare pennelli in nylon o in pura setola.
Per applicazioni a rullo utilizzare rulli a pelo medio.
Per l'applicazione utilizzare il metodo delle mani incrociate

Durata in magazzino

2 anni in luogo fresco ed asciutto (max 40°C)

Confezioni

Comp A Lt. 1, 5, 25. Diluente 5, 25, lt.

Copyright 2026 Resina Color - z.i. Via Mastricale 3 - 70017 Putignano (BA) - Italy
tel. 0804912873 - email: info@resinacolor.it p.i. 09040010721
www.resinacolor.com - www.resinacolor.it