

PLIOCEM



Idoneo per qualsiasi supporto

Resistente all'abrasione

Idrorepellente



Codice

619

Descrizione

Pliocem è un Trasparente a base di resine stirolo acriliche con modifica siliconica, che rende il supporto idrorepellente, ed altamente resistente agli agenti chimici ed atmosferici.

Impiego

Come finitura trasparente dove sono richieste buone resistenze chimiche e all'abrasione. Può essere impiegato come antipolvere per cls.

Aspetto del film

Semilucido

Colore

Trasparente opalescente

Componenti

1

Indurimento

Fisico per evaporazione dei solventi

Peso specifico

0,980 gr/ml

Volume dei solidi	27 %						
VOC	620 gr/ litro						
Spessore minimo	60 -80 micron						
Resa teorica	4,5 mq / litro per uno spessore di 60 micron secchi						
Punto di infiammabilità	<table> <tr> <td>Componente A</td><td>34°C</td></tr> <tr> <td>Diluyente</td><td>34°C</td></tr> </table>	Componente A	34°C	Diluyente	34°C		
Componente A	34°C						
Diluyente	34°C						
Resistenza alla temperatura	Max 110°C in continuo 200°C discontinuo						
Preparazione delle superfici	Supporti metallici nuovi: Asportare dalla superficie polvere e contaminanti tipo grassi ed oli. Per legno nuovo: Dare una prima mano diluita, asportare mediante abrasione il pelo del legno dare una seconda mano. Per cemento nuovo Adeguata depolverazione: applicazione di una mano diluita seguita dopo 24 ore da una tal quale o leggermente diluita .						
Preparazione del prodotto	Miscelare il prodotto prima dell'uso e aggiungere il diluyente <table> <tr> <td>Componente A</td><td>100</td></tr> <tr> <td>Diluyente: Acquaragia</td><td>60% -80% (Prima mano)</td></tr> <tr> <td></td><td>10% - 20% (Seconda mano)</td></tr> </table>	Componente A	100	Diluyente: Acquaragia	60% -80% (Prima mano)		10% - 20% (Seconda mano)
Componente A	100						
Diluyente: Acquaragia	60% -80% (Prima mano)						
	10% - 20% (Seconda mano)						
Condizioni ambientali	Temperatura ambiente: da + 5 a 40°C Temperatura supporto: > di 10°C Umidità: 0 - 85 % Per prevenire la formazione di condensa è necessario che la temperatura del supporto sia di almeno 3°C superiore al punto di rugiada.						

Tempi di essiccazione e indurimento

Per spessori di 20 micron	10°C	20°C	30°C	
Secco al tatto	6	3	2	ore
Secco in profondità	48	24	10	

Tempi per la sovraverniciatura

Minimo (ore)	10°C	20°C	30°C
	24	12	6
Massimo	illimitato in assenza di contaminanti		

Applicazione

Pennello, rullo, spruzzo
 Per applicazioni a pennello utilizzare pennelli in nylon o in pura setola.
 Per applicazioni a rullo utilizzare rulli a pelo medio.
 Per l'applicazione utilizzare il metodo delle mani incrociate

Durata in magazzino

2 anni in luogo fresco ed asciutto (max 40°C)

Confezioni

Comp A Lt. 1, 5, 25. Diluente 5, 25, lt.