Scheda Tecnica

RESIDUR





- Resistente alla corrosione
- Idoneo per qualsiasi supporto
- Insaponificabile, elastico

Codice	0506
Descrizione	Primer anticorrosivo monocomponente formulato con resine in saponificabili e pigmenti anticorrosivi che favoriscono l'ancoraggio delle mani successive su superfici che rendono difficoltosa l'adesione.. Ottima elasticità e adesione su diversi supporti: acciaio, acciaio zincato, leghe leggere ecc.
Impiego	Come primer ancorante per supporti difficili tipo acciaio zincato, leghe leggere.
Aspetto del film	Opaco
Colore	Verde
Componenti	1
Indurimento	Fisico per evaporazione dei solventi
Peso specifico	0,960 gr/ml

Copyright 2026 Resina Color - z.i. Via Mastricale 3 - 70017 Putignano (BA) - Italy
tel. 0804912873 - email: info@resinacolor.it p.i. 09040010721
www.resinacolor.com - www.resinacolor.it

Volume dei solidi	12 %
VOC	750 gr/ litro
Spessore minimo	15 - 30 micron
Resa teorica	4 mq / litro per uno spessore di 30 micron secchi
Punto di infiammabilità	Componente A 25°C Diluente 23°C
Preparazione delle superfici	Superfici nuove: Acciaio: pulizia meccanica o manuale per asportare calamina compatta, tracce di ruggine. Acciaio zincato o leghe leggere: Eliminare eventuali tracce di ossidi mediante pulizia meccanica o manuale. Sgrassare la superficie con idonee soluzioni alcaline o con diluente nitro. Assicurarsi che il supporto sia asciutto ed esente da umidità.
Preparazione del prodotto	Miscelare il prodotto prima dell'uso e aggiungere il diluente Componente A 100 Diluente 0 – 5 % diluente nitro
Condizioni ambientali	Temperatura ambiente: da + 5 a 40°C Temperatura supporto: > di 5°C Umidità: 0 – 85 % Per prevenire la formazione di condensa è necessario che la temperatura del supporto sia di almeno 3°C superiore al punto di rugiada
Tempi di essiccazione e indurimento	Per spessori di 45 micron: 10°C: 6 ore al tatto, 12 in profondità 20°C: 1 ore al tatto, 4 ore in profondità 30°C: 0,5 ore al tatto, 2 ore in profondità

Copyright 2026 Resina Color - z.i. Via Mastricale 3 - 70017 Putignano (BA) - Italy
tel. 0804912873 - email: info@resinacolor.it p.i. 09040010721
www.resinacolor.com - www.resinacolor.it

Tempi per la sovraverniciatura	Minimo (ore): 10°C - 12 ore; 20°C - 4 ore; 30°C - 2 ore Massimo: illimitato in assenza di contaminanti
Applicazione	Pennello, spruzzo Per applicazioni a pennello utilizzare pennelli in nylon o in pura setol. Per l'applicazione utilizzare il metodo delle mani incrociate
Durata in magazzino	6 mesi in luogo fresco ed asciutto (max 40°C)
Confezioni	Comp A 2,5 lt. 0,500 lt. Diluente 1,5, 25 lt

Copyright 2026 Resina Color - z.i. Via Mastricale 3 - 70017 Putignano (BA) - Italy
tel. 0804912873 - email: info@resinacolor.it p.i. 09040010721
www.resinacolor.com - www.resinacolor.it