

RESIN STUCCO IN POLVERE



Buona adesione

Facile da carteggiare

Idoneo solo per interni



Codice

0405

Descrizione

Gesso da presa modificato

Impiego

Idoneo per livellare imperfezioni su supporti murali tipo crepe, avvallamenti. Si può applicare su intonaci nuovi e vecchi, superfici in calcestruzzo, gesso e cartongesso, vecchie pitture ben aderenti.

Aspetto

Polvere bianca

Indurimento

Idratazione

Peso specifico

2,7 - 3 gr/ml

Preparazione delle superfici

Il supporto deve essere consistente e compatto, diversamente provvedere a un suo consolidamento. Se il supporto sfarina, impiegare un fissativo acrilico a base acqua o solvente.

Su intonaci nuovi rimuovere mediante lavaggio e raschiatura eventuali efflorescenze.

In presenza di vecchie pitture, asportare le parti in fase di distacco. In presenza di pitture a base calce o tempera, asportarle mediante lavaggio e raschiatura.

Preparazione del prodotto

Mescolare 100 parti di polvere con di acqua fino ad ottenere una pasta cremosa.

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente: da + 8 a 35°C

Umidità: 0 - 75 %

Umidità del supporto < 10%

Pot life

Circa 2 ore

Essiccazione

A 20°C e 65% UR Spessore 400 - 500 micron

Carteggiabile dopo 4 - 5 ore in funzione dello spessore

Sovraverniciabile dopo 7 - 8 ore previa imprimitura con fissativo.

Applicazione

A spatola

Durata in magazzino

1 anno in luogo fresco ed asciutto (max 40°C)

Confezioni

Kg. 15 Kg. 5 Kg. 1