Scheda Tecnica

RESINFILL DUO

- Stucco sintetico a spatola
- Facile applicazione
- Buona adesione e resistenza

Codice	0407
Descrizione	Stucco sintetico in pasta monocomponente, a base di resine alchidiche e uretaniche, per legno e metallo. Eccezionale adesione e durezza superficiale. Facile da carteggiare sia a secco che ad umido.
Impiego	Idoneo per applicazione a basso e medio spessore per ottenere superfici uniformi. Utilizzato per la preparazione di grandi e piccole superfici, in legno e metallo (opportunamente trattate).
Aspetto del film	Opaco
Colore	Bianco
Componenti	1
Viscosità	Pastoso

Copyright 2026 Resina Color - z.i. Via Mastricale 3 - 70017 Putignano (BA) - Italy
tel. 0804912873 - email: info@resinacolor.it p.i. 09040010721
www.resinacolor.com - www.resinacolor.it

Elasticit	Buona
Aderenza	Ottima
Durezza	Ottima
Indurimento	Fisico per evaporazione dei solventi
Peso specifico	1.900 gr/ml
Residuo secco	80%
VOC	342 gr/ litro
Resa Teorica	Variabile in funzione dello spessore
Punto di infiammabilità	Componente A > 23°C
Preparazione delle superfici	Asportare eventuali tracce di olio o di ruggine, parti friabili o in fase di distacco tramite pulizia meccanica o sabbiatura. In caso di necessità applicare una mano di primer universale EPOFOND ZINC o CEMNTIK a seconda del supporto.
Preparazione del prodotto	Pronto all'uso
Condizioni ambientali	Temperatura ambiente: da + 10 a 35°C Temperatura supporto: > di 10°C Umidità: 0 – 85 % Per prevenire la formazione di condensa è necessario che la temperatura del supporto sia di almeno 3°C superiore al punto di rugiada

Copyright 2026 Resina Color - z.i. Via Mastricale 3 - 70017 Putignano (BA) - Italy
tel. 0804912873 - email: info@resinacolor.it p.i. 09040010721
www.resinacolor.com - www.resinacolor.it

Tempi di essiccazione e indurimento	Secco al tatto 2 ore Secco in profondità 24 ore
Applicazione	Spatola
Durata in magazzino	2 anni in luogo fresco ed asciutto (max 40°C)
Confezioni	Lt. 0,500

Copyright 2026 Resina Color - z.i. Via Mastricale 3 - 70017 Putignano (BA) - Italy
tel. 0804912873 - email: info@resinacolor.it p.i. 09040010721
www.resinacolor.com - www.resinacolor.it