Scheda Tecnica

SANAMUR ARGENTO





Pittura Antibatterica Idrodiluibile

Eccezionale lavabilità

Elevata resistenza all’abrasione

Descrizione

Sanamur Argento è un idropittura Superlavaile a base di resine acriliche e IONI D’ARGENTO con proprietà antibatteriche e immunizzanti arricchite dall’aggiunta di agenti antimuffa ed antialghe assolutamente innocui per l’uomo, ma con la funzione di impedire la formazione di batteri e preservare il muro per lunghissimo tempo dalla formazione delle stesse muffe ed alghe. Le caratteristiche peculiari del Sanamur Argento sono: bloccare lo sviluppo di diversi batteri come Aeromonas hydrophila, Alcaligenes faecalis, Cellulomonas flavigena, Corynebacterium ammoniagenes, Enterobacter aerogenes, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Proteus vulgaris, Providencia rettgeri, Pseudomonas aeruginosa, Pseudomonas stutzeri, Serratia liquefaciens, Staphylococcus aureus, eccezionale lavabilità e smacchiabilità,, resistenza all’abrasione ed agli alcali, aspetto finale satinato. SANAMUR ARGENTO ha superato brillantemente le analisi effettuate dai laboratori della THOR secondo il Metodo Test ISO 22196:2007 MISURAZIONE DELL’ATTIVITA’ ANTIBATTERICA SU SUPERFICI IN PLASTICA.
Classificato secondo quanto indicato dalla norma UNI 11021:2002 “Prodotti e sistemi per la verniciatura di ambienti con presenza di alimenti. Requisiti e metodi di prova ”

Impiego

Qualsiasi supporto murale ben asciutto non polveroso, previa preparazione con fondi idonei. Per le sue particolari caratteristiche il Sanamur Argento è raccomandato quale pittura ideale di nursey, cliniche, sale operatorie e per tutti gli ambienti che necessitano di lavaggi periodici.

Aspetto del film

Opaco

Copyright 2026 Resina Color - z.i. Via Mastricale 3 - 70017 Putignano (BA) - Italy
tel. 0804912873 - email: info@resinacolor.it p.i. 09040010721
www.resinacolor.com - www.resinacolor.it

Colore	Bianco e da cartella
Componenti	1
Indurimento	Fisico per evaporazione dell’acqua e coalescenza del polimero.
Peso specifico	Da 1,380 gr/ml
VOC	7 gr/ litro
Resa teorica	10 - 12 mq / litro per supporti lisci a medio assorbimento
Punto di infiammabilità	Componente A > 114°C
Preparazione delle superfici	Superfici nuove: Assicurarsi che i supporti siano ben asciutti e compatti. In presenza di muffe, trattare la superficie come segue: applicare la quantità necessaria di SD SPRAY SCIOGLI MUFFA e asciugare con un panno morbido e non abrasivo. Applicare una mano di SANI MUF a pennello o rullo e attendere dalle 24 alle 48 ore prima di applicare il SANAMUR ARGENTO. Eliminare eventuali efflorescenze e pitture in fase di distacco mediante spazzolatura e lavaggio. Primerizzare con IMPRIMITURA ACRILICA o diluita in rapporto 1 a 4 con acqua o con H95 IMPRIMITURA diluita in rapporto 1 a 1 con acqua nel caso di supporti vecchi o ammalorati e 1 a 2 con acqua nel di supporti nuovi, o con MURO FIX IN diluita al 25-30% con acqua dello stesso colore della finitura. Vecchie pitture: Eliminare vecchie pitture in fase di distacco, pitture a base di tempera e calce vanno asportate mediante spazzolatura e lavaggio. Stuccare con il nostro RESINSTUK IN PASTA e quindi primerizzare con IMPRIMITURA ACRILICA diluita in rapporto 1 a 4 con acqua o con H95 IMPRIMITURA diluita nel rapporto 1 a 1 con acqua nel caso di supporti vecchi o ammalorati, 1 a 2 con acqua nel caso di supporti nuovi, o con MURO FIX IN diluita al 25-30% con acqua dello stesso colore della finitura in presenza di colori forti o contrastanti.

Copyright 2026 Resina Color - z.i. Via Mastricale 3 - 70017 Putignano (BA) - Italy
tel. 0804912873 - email: info@resinacolor.it p.i. 09040010721
www.resinacolor.com - www.resinacolor.it

Attività Antimicrobica (R)	Staphiloccoccus aureus >2 Escherichia coli >2
lavabilità	> 10000 colpi
Condizioni ambientali	Temperatura ambiente: da + 5 a 40°C Temperatura supporto: > di 10°C Umidità: 0 – 85 % Per prevenire la formazione di condensa è necessario che la temperatura del suppor to sia di almeno 3°C superiore al punto di rugiada.
Tempi di essiccazione e indu rimento	Per spessori di 50 micron 10°C 20°C 30°C Secco al tatto 3 1 0,5 ore Secco in profondità 8 4 -5 2
Tempi per la sovraverniciatu ra	Minimo (ore): 10°C - 8 ore; 20°C - 4 ore; 30°C - 3 ore Massimo illimitato in assenza di contaminanti
Applicazione	Pennello, rullo. Per applicazioni a pennello utilizzare pennelli in nylon o in pura setola. Per applicazioni a rullo utilizzare rulli a pelo medio. Per l'applicazione utilizzare il metodo delle mani incrociate
Avvertenze	SANAMUR ARGENTO raggiunge la il massimo delle prestazioni e della resistenza al l avaggio dopo 7 giorni dalla applicazione con temperature comprese tra i 18° C e i 2 5°C. Per la pulizia e l'eliminazione delle macchie usare spugne non abrasive e deter genti prive di alcool o solventi. Prima di usare la spugna rimuovere la parte ecceden te con un panno di carta. Alcune macchie tipo vino rosso, caffè, salsa di pomodoro, c reme, possono essere visibili se rimossi dopo le 24 ore. Altre invece potrebbero non essere eleminate del tutto come ad esempio particolari succhi di frutta o pennarelli. La rapidità di intervento di rimozione delle macchie dalla superficie ne favorisce la migliore pulizia. Dopo l'intervento di pulizia possono passare dai 3 ai 7 giorni affinch è il prodotto raggiunga di nuovo le sue caratteristiche di resistenza. Macchie di olio o grasso o macchie contenenti olio o grasso non possono essere eliminate.
Durata in magazzino	2 anni in luogo fresco ed asciutto (max 40°C)
Confezioni	Comp A Lt.10 – Lt. 5

Copyright 2026 Resina Color - z.i. Via Mastricale 3 - 70017 Putignano (BA) - Italy
tel. 0804912873 - email: info@resinacolor.it p.i. 09040010721
www.resinacolor.com - www.resinacolor.it

Note e avvertenze generali

Conservare ii prodotto al fresco e preservare dal gelo (temperatura ambiente non inferiore a 5°C).
Per evitare difetti di filmazione, non applicare in presenza di condensa, sotto l'azione diretta del sole e del vento ea temperature dell'ambiente e del supporto inferiori a 5°C o superiori a 30°C o con umidita relativa superiore all'85%.
Basse temperature e alte percentuali di umidita possono alterare i tempi di essiccazione.
Mescolare accuratamente prima e durante l'utilizzo.
In presenza di intonaci o rasanti freschi, attendere che gli stessi siano asciutti e ben stagionati (minima quattro settimane).
In presenza di muffe o funghi eliminare gli inquinanti
Verificare sempre l'adesione e la compatibilità del ciclo proposto, soprattutto in caso di pareti già pitturate.
Applicazioni realizzate in condizioni atmosferiche diverse, a distanza di tempo e/o con lotti differenti possono risultare di tonalità non omogenee.
Per evitare differenze cromatiche, si consiglia di utilizzare lo stesso lotto di fabbricazione per la medesima parete e di terminare sempre l'applicazione su spigoli, marcapiani o in zone dove gli eventuali segni di ripresa non siano visibili.
Non utilizzare tinte riprodotte con sistemi differenti.
Per lavori all'esterno di notevole impegno e con necessita di resistenze particolari consultare ii servizio tecnico.
Si raccomanda l'impiego di teli ombreggianti a protezione da eventuali piogge e dai raggi solari.
In caso di piogge nei primi 5-10 giorni dall'applicazione, si potrebbero evidenziare zone con colature traslucide: tale fenomeno è destinato a scomparire nel tempo.
Il prodotto acquista le sue proprietà di resistenza dopo circa 15-20 giorni dall'applicazione.
Le rese sono calcolate su supporti adeguatamente preparati e mediamente assorbenti; si consiglia di determinare la resa effettiva con una prova pratica sul supporto specifico.
Pulire gli attrezzi con acqua dopo l'uso. Non utilizzare acqua corrente per l'operazione di pulizia
I contenitori vuoti o con tracce poco evidenti di prodotto residuo essiccato devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali.

Copyright 2026 Resina Color - z.i. Via Mastricale 3 - 70017 Putignano (BA) - Italy
tel. 0804912873 - email: info@resinacolor.it p.i. 09040010721
www.resinacolor.com - www.resinacolor.it