

Scheda Tecnica

SILOX PRIMER









Fissativo a base di polisilossani

Consolidante idrorepellente



Codice 0610

Descrizione Fissativo a base di resine silossaniche in soluzione che conferiscono al prodotto

un'elevata penetrazione ed un ottimo consolidamento del supporto.

Impiego Per il consolidamento e l'impregnazione di supporti minerali poco assorbenti.

Non modifica la traspirabilità del supporto ed ha un buon potere consolidante.

Applicabile su intonaci nuovi, vecchi, vecchie pitture organiche o minerali, purchè

ben aderenti.

Aspetto del film Opaco

Componenti 1

Indurimento Fisico per evaporazione dell'acqua e coalescenza del polimero.

Peso specifico Da 1,130 gr/ml



Scheda Tecnica

VOC 10 gr/ litro

Resa teorica 18 – 20 mg / litro su supporti a media porosità

Punto di infiammabilità Componente A > 114°C

Preparazione delle superfici Intonaci:

Assicurarsi che il supporto abbia superato un tempo di maturazione di 28 giorni e

che la sua umidità sia inferiore al 10%.

Rimuovere mediante lavaggio e spazzolatura eventuali efflorescenze.

Vecchie pitturazioni a base tempera o calce vanno rimosse.

Preparazione del prodotto Prodotto pronto

Prodotto pronto all'uso. Miscelare il prodotto prima dell'uso

Componente A 10

Condizioni ambientali Temperatura ambiente: da + 5 a 40°C

Temperatura supporto: > di 10°C Umidità: 0 - 75 %

Per prevenire la formazione di condensa è necessario che la temperatura del

supporto sia di almeno 3°C superiore al punto di rugiada.

Evitare l'applicazione in presenza di eccessiva condensa o sotto l'azione diretta dei

raggi del sole.

Tempi di essiccazione e

indurimento

 $10\,^{\circ}\text{C}$: 6 ore al tatto, 18 ore in profondità

20°C: 2 ore al tatto, 12 ore in profondità

30°C: 1 ore al tatto, 6 ore in profondità

Tempi per la sovraverniciatura

Minimo (ore): 10°C - 18 ore; 20°C - 12 ore; 30°C - 6 Massimo illimitato in assenza di contaminanti



Scheda Tecnica

Applicazione

Pennello, rullo

Per applicazioni a pennello utilizzare pennelli in nylon o in pura setola.

Per applicazioni a rullo utilizzare rulli a pelo medio.

Per l'applicazione utilizzare il metodo delle mani incrociate

Durata in magazzino

1 anno in luogo fresco ed asciutto (min 5°C max 35°C)

Confezioni

Lt. 20, Lt. 5 , Lt. 1