

SOFT



Finitura trasparente

Lavabile

Lucido - Opac



Codice

0712

Descrizione

Finitura trasparente lucida e opaca a base di resine acriliche in emulsione acquosa per interni e speciali pigmenti granulometrici ad effetto metallico che dona al supporto un particolare effetto cangiante metallescente.

Impiego

Si può applicare su superfici murali già pitturate, calcestruzzo, intonaco, cemento, opportunamente preparate.

Aspetto del film

Aspetto del film

Colore

Trasparente e da cartella

Componenti

1

Indurimento

Fisico per evaporazione dell'acqua e coalescenza del polimero.

Fisico per evaporazione
dell'acqua e coalescenza del
polimero.

Da 1,00 gr/lt

VOC

40 gr/ litro

Spessore minimo

40 micron

Resa teorica

4 - 5 mq/kg

Punto di infiammabilità

Componente A > 114°C

Resistenza alla temperatura

Max 60°C

Lavabilità

> 15000 colpi

Preparazione delle superfici

Superfici nuove: applicare una mano del nostro isolante IMPRIMITURA ACRILICA diluita con acqua in rapporto 1 a 5 (ogni litro di IMPRIMITURA ACRILICA miscelare 5 litri di acqua).
Superfici vecchie: rimuovere tutte le parti in fase di distacco, e dopo accurata pulizia applicare una mano del nostro isolante acrilico IMPRIMITURA ACRILICA (ogni litro di IMPRIMITURA ACRILICA miscelare 5 litri di acqua).

Preparazione del prodotto

Prodotto pronto all'uso. Miscelare bene il prodotto prima dell'uso.
Componente A 100

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente: da + 5 a 40°C
 Temperatura supporto: > di 10°C
 Umidità: 0 - 85 %
 Per prevenire la formazione di condensa è necessario che la temperatura del supporto sia di almeno 3°C superiore al punto di rugiada.

Tempi di essiccazione e indurimento

Per spessori di 50 micron	10°C	20°C	30°C	
Secco al tatto	3	1	0,5	ore
Secco in profondità	8	4 -5	2	

Tempi per la sovraverniciatura

Minimo (ore)	10°C	20°C	30°C
	8	4	3
Massimo	illimitato in assenza di contaminanti		

Applicazione

Dopo adeguata preparazione del supporto applicare il prodotto come segue: applicare una mano del nostro fondo bianco o di qualsiasi altro colore SABBIAFOND con pennello o rullo diluito con acqua al 20-25%. Ad essiccazione avvenuta applicare una mano di SOFT non diluito con l'apposito pennello, o con il guanto o con la spugna, effettuando dei movimenti circolari o ad incrocio evitando riquadrature nette, o in maniera casuale. SOFT si può applicare su qualsiasi tipo di idropittura.

Durata in magazzino

2 anni in luogo fresco ed asciutto (max 40°C)

Confezioni

Comp A Kg. 5 - Kg. 2