

SPARTITRAFFICO



Pittura spartitraffico

Buona resistenza all'abrasione

Buona adesione ed elasticità



Codice

1002

Descrizione

Pittura a base di resine sintetiche, idonea per la tracciatura di linee spartitraffico, rapida in essiccazione.

Impiego

Come segnalatore di traffico su pavimentazioni in asfalto, bitume, cemento ecc.

Aspetto del film

Semilucido

Colore

Bianco e Giallo

Componenti

1

Indurimento

Fisico per evaporazione dei solventi e polimerizzazione ossidativa.

Peso specifico

1,500 gr/ ml

Volume dei solidi

42 %

VOC	620 gr/ litro			
Spessore minimo	80 - 100 micron			
Resa teorica	5,2 mq / litro per uno spessore di 80 micron secchi			
Punto di infiammabilità	Componente A	27°C		
	Diluyente	5°C		
Preparazione del prodotto	Miscelare il prodotto prima dell'uso e aggiungere il diluyente Componente A 100 Diluyente al Clorocaucciù 5 - 10 % in funzione dello spessore del film secco da applicare.			
Condizioni ambientali	Temperatura ambiente: da + 5 a 40°C Temperatura supporto: > di 10°C Umidità: 0 - 85 % Per prevenire la formazione di condensa è necessario che la temperatura del supporto sia di almeno 3°C superiore al punto di rugiada.			
Tempi di essiccazione e indurimento	Per spessori di 100 micron	10°C	20°C	30°C
	Secco al tatto	30	12'	5'
	Secco in profondità	4	30'	20'
Applicazione	Spruzzo, pennello, rullo			
Durata in magazzino	2 anni in luogo fresco ed asciutto (max 40°C)			
Confezioni	Comp A 16 Lt. 4 Lt.	Diluyente 5, 25		