Scheda Tecnica

SPARTITRAFFICO I.G.





- Pittura spartitraffico Rifrangente e non
- Buona resistenza all’abrasione
- Buona adesione ed elasticità

Codice	1008
Descrizione	Seguendo le indicazioni del capitolato ANAS, lo SPARTITRAFFICO I.G. è formulato con resine alchiliche e clorocaucciù, pigmenti selezionati e perline di vetro a norma per il tipo rifrangente. E’ dotato di ottima resistenza all’abrasione ed aderenza al supporto, forte rifrangenza, rapida essiccazione ed ottimo potere coprente.
Impiego	Come segnalatore di traffico su pavimentazioni in asfalto, bitume, cemento ecc.
Aspetto del film	Semilucido
Legante	alchidico - clorocaucciù
Colore	Bianco - Giallo-Azzurro-Rosso
Viscosità	18" - 20" Coppa Ford 8 a 20° C

Copyright 2026 Resina Color - z.i. Via Mastricale 3 - 70017 Putignano (BA) - Italy
tel. 0804912873 - email: info@resinacolor.it p.i. 09040010721
www.resinacolor.com - www.resinacolor.it

Residuo Secco	83,48% +/- 1 in peso
Contenuto Pigmento	Bianco - Biossido di Titanio non inferiore al 30% in peso.
Contenuto volatile	rispondente alle vigenti norme di legge
Componenti	1
Tipo Perline	2 U in percentuale non inferiore al 30% in peso
Indurimento	Fisico per evaporazione dei solventi e polimerizzazione ossidativa.
Peso specifico	1,500 gr/ ml
Volume dei solidi	42 %
VOC	620 gr/ litro
Spessore minimo	80 – 100 micron
Resa teorica	1,2 - 1,5 mq/kg per spessori asciutti fra 200-250 micorns
Punto di infiammabilità	Componente A 27°C Diluente 5°C

Copyright 2026 Resina Color - z.i. Via Mastricale 3 - 70017 Putignano (BA) - Italy
tel. 0804912873 - email: info@resinacolor.it p.i. 09040010721
www.resinacolor.com - www.resinacolor.it

Preparazione del prodotto	Miscelare il prodotto prima dell'uso e aggiungere il diluente Componente A 100 Acetone 5 – 10 % in funzione dello spessore del film secco da applicare.
Condizioni ambientali	Temperatura ambiente: da + 5 a 40°C Temperatura supporto: > di 10°C Umidità: 0 – 85 % Per prevenire la formazione di condensa è necessario che la temperatura del supporto sia di almeno 3°C superiore al punto di rugiada.
Tempi di essiccazione e indurimento	Non superiore ai 30' per applicazione di 100 gr. di pittura per metro lineare della larghezza di 12 cm. a temperatura compresa fra i 15 e i 35°C e con umidità relativa non superiore al 70% - transitabilità dopo 40-50'

Per spessori di 100 micron	10°C	20°C	30°C
Secco al tatto	30	12'	5'
Secco in profondità	4	30'	20'

Applicazione	Spruzzo, pennello, rullo
Durata in magazzino	2 anni in luogo fresco ed asciutto (max 40°C)
Confezioni	Comp A 28 kg 7 kg Diluente 5, 25
Consigli Utili	Strada asciutta, depolverata e priva di unto. Utensili puliti. Tutto il contenuto delle latte si immette ben mescolato, dopo diluizione, nel serbatoio dopo l'uso.

Copyright 2026 Resina Color - z.i. Via Mastricale 3 - 70017 Putignano (BA) - Italy
tel. 0804912873 - email: info@resinacolor.it p.i. 09040010721
www.resinacolor.com - www.resinacolor.it