

Scheda Tecnica

TENNIS









Ottima adesione su cemento e vecchie pitture

Buona resistenza alle soluzioni alcaline e acide

Ottima resistenza agli UV



Codice 1001 Descrizione Pittura a base di resine cloroviniliche modificate a base solvente dotata di un buon potere penetrante Impiego Per la protezione di campi da tennis in cemento Aspetto del film Opaco Rosso-Verde-Bianco Colore 1 Componenti Indurimento Fisico per evaporazione dei solventi Peso specifico 1,350 gr/ml

Copyright 2018 Resina Color - z.i. Via Mastricale 3 - 70017 Putignano (BA) - Italy tel. 0804912873 - email: info@resinacolor.it p.i. 00379520729 www.resinacolor.com - www.resinacolor.it



Scheda Tecnica

Volume dei solidi

38 %

VOC

600 gr/litro

Resa teorica

5 -6 mg / litro per strato e su supporti lisci e ad assorbimento medio.

Punto di infiammabilità

Componente A 34°C Diluente 34°C

Preparazione delle superfici

Supporti nuovi:

Assicurarsi che il supporto sia esente da umidità, asportare eventuali efflorescenze mediante spazzolatura

Per supporti vecchi:

Asportare parti in fase di distacco, livellare eventuali irregolarità, sigillare eventuali

fessurazioni.

Vecchie pitturazioni:

Asportare mediante spazzolatura, pitture in fase di distacco e altri contaminanti. In presenza di muffe eseguire un lavaggio preventivo con un idoneo risanante prima

della spazzolatura.

Preparazione del prodotto

Miscelare il prodotto prima dell'uso e aggiungere il diluente

Componente A 100

Diluente max 10% - 15% diluente clorocaucciù

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente: da + 5 a 40°C

Temperatura supporto: $> di 10^{\circ}C$ Umidità: 0 - 80 %Umidità del supporto < 10%

Per prevenire la formazione di condensa è necessario che la temperatura del

supporto sia di almeno 3°C superiore al punto di rugiada.

Tempi di essiccazione e indurimento

Minimo (ore) 10°C 20°C 30°C 12 6 4

Massimo illimitato in assenza di contaminanti



Scheda Tecnica

Applicazione

Pennello, rullo, spruzzo

Per applicazioni a pennello utilizzare pennelli in nylon o in pura setola.

Per applicazioni a rullo utilizzare rulli a pelo medio.

Per l'applicazione utilizzare il metodo delle mani incrociate

Durata in magazzino

2 anni in luogo fresco ed asciutto (max 40°C)

Confezioni

Comp A kg Diluente 5, 25, 180 lt

