

UNIVERSAL



Resistente alla corrosione

Idoneo per qualsiasi supporto

Insaponificabile, elastico



Codice

0508

Descrizione

Primer monocomponente formulato con resine insaponificabili e pigmenti ad effetto barriera. Ottima elasticità e adesione su diversi supporti: acciaio, acciaio zincato, leghe leggere, pvc ecc.

Impiego

Come primer ancorante per supporti difficili tipo acciaio zincato, leghe leggere, pvc .

Aspetto del film

Opaco

Colore

Bianco

Componenti

1

Indurimento

Fisico per evaporazione dei solventi

Peso specifico

1,290 gr/ml

Volume dei solidi	42%			
VOC	509 gr/ litro			
Spessore minimo	40 - 50 micron			
Resa teorica	8,4 mq / litro per uno spessore di 50 micron secchi			
Punto di infiammabilità	Componente A	25°C		
	Diluyente	23°C		
Preparazione delle superfici	Superfici nuove: Acciaio: pulizia meccanica o manuale per asportare calamina compatta, tracce di ruggine. Acciaio zincato o leghe leggere: Eliminare eventuali tracce di ossidi mediante pulizia meccanica o manuale. Sgrassare la superficie con idonee soluzioni alcaline o con diluyente nitro. Assicurarsi che il supporto sia asciutto ed esente da umidità.			
Preparazione del prodotto	Miscelare il prodotto prima dell'uso e aggiungere il diluyente Componente A 100 Diluyente Epossidico: 5 - 10%			
Condizioni ambientali	Temperatura ambiente: da + 5 a 40°C Temperatura supporto: > di 5°C Umidità: 0 - 80 % Per prevenire la formazione di condensa è necessario che la temperatura del supporto sia di almeno 3°C superiore al punto di rugiada.			
Tempi di essiccazione e indurimento	Per spessori di 80 micron	10°C	20°C	30°C
	Secco al tatto	6	1	0,5 ore
	Secco in profondità	12	4	2

**Tempi per la
sovraverniciatura**

Minimo (ore)	10°C	20°C	30°C
	12	4	2
Massimo	illimitato in assenza di contaminanti		

Applicazione

Pennello, spruzzo
Per applicazioni a pennello utilizzare pennelli in nylon o in pura setola.
Per l'applicazione utilizzare il metodo delle mani incrociate

Durata in magazzino

2 anni in luogo fresco ed asciutto (max 40°C)

Confezioni

Comp A Lt. 4 - Lt. 0,750 Diluente 5, 25.

