

VERNICE PER CEMENTO FACCIA VISTA



resistente agli agenti atmosferici

Idoneo per qualsiasi supporto

Resistente all'abrasione



Prodotti Professionali

Codice

0829

Descrizione

« VERNICE PER CEMENTO F.V. ALL'ACQUA » è un prodotto basato sull'acrilico - resine stirene con modifica del silicone, che rende il substrato idrorepellente e altamente resistente agli agenti chimici e atmosferici

utilizzo

Come finitura trasparente dove sono richieste buone resistenze chimiche e all'abrasione. Può essere impiegato come antipolvere per cls.

Aspetto del film

Lucido

Colore

Trasparente opalescente

Componenti

1

Indurimento

Fisico per evaporazione dell'acqua

Peso specifico

0,930 gr/ml

Volume dei solidi	27 %						
VOC	620 gr/ litro						
Spessore minimo	60 -80 micron						
Resa teorica	4,5 mq / litro per uno spessore di 60 micron secchi						
Punto di infiammabilità	<table> <tr> <td>Componente A</td><td>34°C</td></tr> <tr> <td>Diluyente</td><td>34°C</td></tr> </table>	Componente A	34°C	Diluyente	34°C		
Componente A	34°C						
Diluyente	34°C						
Resistenza alla temperatura	Max 110°C in continuo 200°C discontinuo						
Preparazione delle superfici	Supporti metallici nuovi: Asportare dalla superficie polvere e contaminanti tipo grassi ed oli. Per legno nuovo: Dare una prima mano diluita, asportare mediante abrasione il pelo del legno dare una seconda mano. Per cemento nuovo Adeguata depolverazione: applicazione di una mano diluita seguita dopo 24 ore da una tal quale o leggermente diluita .						
Preparazione del prodotto	Miscelare il prodotto prima dell'uso e aggiungere il diluyente <table> <tr> <td>Componente A</td><td>100</td></tr> <tr> <td>Diluyente:Acqua</td><td>60% -80% (Prima mano)</td></tr> <tr> <td></td><td>10% - 20% (Seconda mano)</td></tr> </table>	Componente A	100	Diluyente:Acqua	60% -80% (Prima mano)		10% - 20% (Seconda mano)
Componente A	100						
Diluyente:Acqua	60% -80% (Prima mano)						
	10% - 20% (Seconda mano)						

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente: da + 5 a 40°C
Temperatura supporto: > di 10°C
Umidità: 0 - 85 %
Per prevenire la formazione di condensa è necessario che la temperatura del supporto sia di almeno 3°C superiore al punto di rugiada.

Tempi di essiccazione e indurimento

Per spessori di 20 micron:
10°C: 6 ore al tatto, 48 ore in profondità
20°C: 3 ore al tatto, 24 ore in profondità
30°C: 2 ore al tatto, 10 ore in profondità

Tempi per la sovraverniciatura

Minimo (ore): 10°C - 24 ore; 20°C - 12 ore; 30°C - 6 ore
Massimo: illimitato in assenza di contaminanti

Applicazione

Pennello, rullo, spruzzo
Per applicazioni a pennello utilizzare pennelli in nylon o in pura setola.
Per applicazioni a rullo utilizzare rulli a pelo medio.
Per l'applicazione utilizzare il metodo delle mani incrociate

Durata in magazzino

2 anni in luogo fresco ed asciutto (max 40°C)

Confezioni

Comp A Lt. 20 Lt. 5 Lt. 1