

VERNICE PER CEMENTO FACCIA VISTA A SOLVENTE



Resistente agli agenti atmosferici

Resistente all'abrasione

Idrorepellente



Prodotti Professionali

Codice

0830

Descrizione

VERNICE PER CEMENTO F.V. A SOLVENTE è un prodotto a base di resine acriliche disciolte in solventi aromatici che conferisce al supporto un'elevata idrorepellenza, un'elevata resistenza agli urti e alle abrasioni ed alta resistenza agli agenti chimici ed atmosferici.

Impiego

Come finitura trasparente dove sono richieste buone resistenze chimiche e all'abrasione. Può essere impiegato come antipolvere per cls.

Aspetto del film

Lucido

Colore

Trasparente opalescente

Componenti

1

Indurimento

Fisico per evaporazione dei solventi

Peso specifico	0,930 gr/ml						
Volume dei solidi	27 %						
VOC	620 gr/ litro						
Spessore minimo	60 -80 micron						
Resa teorica	4,5 mq / litro per uno spessore di 60 micron secchi						
Punto di infiammabilità	<table> <tr> <td>Componente A</td><td>34°C</td></tr> <tr> <td>Diluyente</td><td>34°C</td></tr> </table>	Componente A	34°C	Diluyente	34°C		
Componente A	34°C						
Diluyente	34°C						
Resistenza alla temperatura	Max 110°C in continuo 200°C discontinuo						
Preparazione delle superfici	Supporti metallici nuovi: Asportare dalla superficie polvere e contaminanti tipo grassi ed oli. Per legno nuovo: Dare una prima mano diluita, asportare mediante abrasione il pelo del legno dare una seconda mano. Per cemento nuovo Adeguate depolverazione: applicazione di una mano diluita seguita dopo 24 ore da una tal quale o leggermente diluita .						
Preparazione del prodotto	Miscelare il prodotto prima dell'uso e aggiungere il diluyente <table> <tr> <td>Componente A</td><td>100</td></tr> <tr> <td>Diluyente: Diluyente al Clorocaucciù</td><td>40 - 50% (Prima mano)</td></tr> <tr> <td></td><td>10% - 20% (Seconda mano)</td></tr> </table>	Componente A	100	Diluyente: Diluyente al Clorocaucciù	40 - 50% (Prima mano)		10% - 20% (Seconda mano)
Componente A	100						
Diluyente: Diluyente al Clorocaucciù	40 - 50% (Prima mano)						
	10% - 20% (Seconda mano)						
Condizioni ambientali	Temperatura ambiente: da + 5 a 40°C Temperatura supporto: > di 10°C Umidità: 0 - 85 % Per prevenire la formazione di condensa è necessario che la temperatura del supporto sia di almeno 3°C superiore al punto di rugiada.						
Tempi di essiccazione e	10°C: 6 ore al tatto, 48 ore in profondità 20°C: 3 ore al tatto, 24 ore in profondità						

indurimento

30°C: 2 ore al tatto, 10 ore in profondità

Tempi per la
sovraverniciatura

Minimo (ore): 10°C - 24 ore; 20°C - 12 ore; 30°C - 6 ore

Applicazione

Pennello, rullo, spruzzo
Per applicazioni a pennello utilizzare pennelli in nylon o in pura setola.
Per applicazioni a rullo utilizzare rulli a pelo medio.
Per l'applicazione utilizzare il metodo delle mani incrociate

Durata in magazzino

2 anni in luogo fresco ed asciutto (max 40°C)

Confezioni

Comp A Lt. 25 Lt. 5 Lt. 1