resina color
made in italy
painting the difference

Scheda Tecnica

VERO LEGNO SINTETICO

- Impregnante per legno
- Ottima penetrazione
- Resistente agli agenti atmosferici

Codice	1101
Descrizione	VERO LEGNO SINTETICO è un impregnante funghicida a base di resine sintetiche e additivi antimuffa a bassissima tossicità per l'uomo. Riempie la porosità del legno e lo protegge, ne accentua le venature e lo tinge nel colore dei legni pregiati.
Impiego	Idoneo per legno nuovo, vecchio, verniciato. Dotato di una buona penetrazione, rimane inalterato nonostante le variazioni strutturali del legno. Il prodotto assicura una buona protezione del legno, nei confronti dei raggi UV e di tutti gli agenti che possono provocare la degradazione del legno.
Aspetto del film	Lucido
Colore	Incolore e da cartella legno
Componenti	1
Indurimento	Evaporazione del solvente e polimerizzazione ossidativa

Copyright 2026 Resina Color - z.i. Via Mastricale 3 - 70017 Putignano (BA) - Italy
tel. 0804912873 - email: info@resinacolor.it p.i. 09040010721
www.resinacolor.com - www.resinacolor.it

Peso specifico	0,850 gr / ml
Volume dei solidi	23 %
VOC	850 gr/ litro
Resa teorica	6 – 7 mq / litro per legni a medio assorbimento
Punto di infiammabilità	34°C
Preparazione delle superfici	Superfici nuove o riportate a nuovo: Carteggiare per asportare le fibre di legno sollevate, eventuali tracce di resina vanno asportate mediante utilizzo di diluente nitro. Stuccare eventuali imperfezioni, carteggiare ed asportare la polvere. Dare una prima mano di impregnante diluito al 20%. Dopo essiccazione, carteggiare e dare una seconda mano per manufatti destinati all'interno, per l'esterno 3 mani. Superfici già verniciate: Eliminare vecchi strati di vernice in fase di distacco ed irruvidire la superficie. Carteggiare eventuali stuccature e depolverare. Applicare l'impregnante come sopra.
Preparazione del prodotto	Temperatura ambiente: da + 8 a 35°C Temperatura supporto: > di 5°C Umidità: 0 – 80 %
Tempi di essiccazione e indurimento	10°C: 6 ore al tatto, 18 ore in profondità 20°C: 3 ore al tatto, 10 ore in profondità 30°C: 1 ore al tatto, 6 ore in profondità
Tempi per la sovraverniciatura	Minimo (ore): 10°C - 18 ore; 20°C - 10 ore; 30°C - 6 ore

Copyright 2026 Resina Color - z.i. Via Mastricale 3 - 70017 Putignano (BA) - Italy
tel. 0804912873 - email: info@resinacolor.it p.i. 09040010721
www.resinacolor.com - www.resinacolor.it

Applicazione	Pennello, rullo, spruzzo Per applicazioni a pennello utilizzare pennelli in nylon o in pura setola. Per applicazioni a rullo utilizzare rulli a pelo medio. Per l'applicazione utilizzare il metodo delle mani incrociate
Durata in magazzino	2 anni in luogo fresco ed asciutto (max 40°C)
Confezioni	Comp A: Lt. 4 Lt. 1

Copyright 2026 Resina Color - z.i. Via Mastricale 3 - 70017 Putignano (BA) - Italy
tel. 0804912873 - email: info@resinacolor.it p.i. 09040010721
www.resinacolor.com - www.resinacolor.it