Scheda Tecnica

R 25 PRIMER W

Isolante acrilico idrodiluibile pigmentato

Impregnante per supporti pedonali e murali

Per cicli di impermabilizzazione e pitturazione

Codice	0644
Descrizione	Impregnante ad acqua pigmentato a base di resine Acrilche in soluzione acquosa ad alto grado di insaponibilità. R 25 è un prodotto pronto all'uso ma all'occorrenza è possibile diluire con acqua.
Impiego	Come supporto per l'ancoraggio di successivi strati di impermeabilizzanti liquidi tipo RESIN GUAINA o ECOMIRROR TETTI, e come impregnante dopo avere effettuato la stesura del MATT VETRO. Idoneo anche per conglomerati di varia natura, purchè assorbentI.
Aspetto del film	Translucido
Colore	Rosso Ossido
Componenti	1
Indurimento	Fisico per evaporazione e coalescenza del polimero

Copyright 2018 Resina Color - z.i. Via Mastricale 3 - 70017 Putignano (BA) - Italy
tel. 0804912873 - email: info@resinacolor.it p.i. 00379520729
www.resinacolor.com - www.resinacolor.it

Peso specifico	1,01 gr/ml
Volume dei solidi	26 %
VOC	5 gr/ litro
Spessore minimo	5 – 10 micron
Resa teorica	26 mq / litro per uno spessore di 10 micron secchi
Preparazione delle superfici	Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto, rimuovere con spazzola eventuali efflorescenze, parti sfoglianti di vecchie pitture. Eliminare totalmente vecchi strati di pitture a calce o tempera. Livellare eventuali irregolarità, tappare buchi, carteggiare.
Preparazione del prodotto	Componente A 100 Prodotto pronto all'uso. In Caso di necessità diluire con acqua in base all'assorbimento del supporto-
Condizioni ambientali	Temperatura ambiente: da + 5 a 40°C Temperatura supporto: > di 5°C Umidità: 0 – 75 % Evitare le applicazioni in presenza di condensa superficiale o sotto l'azione diretta del sole.
Tempi di essiccazione e indurimento	A 25°C e 65% UR Secco al tatto 35 – 45 minuti
Tempi per la sovraverniciatura	4 – 5 ore
	Pennello, rullo

Copyright 2018 Resina Color - z.i. Via Mastricale 3 - 70017 Putignano (BA) - Italy
tel. 0804912873 - email: info@resinacolor.it p.i. 00379520729
www.resinacolor.com - www.resinacolor.it

Applicazione	Per applicazioni a pennello utilizzare pennelli in nylon o in pura setola. Per applicazioni a rullo utilizzare rulli a pelo medio. Per l'applicazione utilizzare il metodo delle mani incrociate
Durata in magazzino	2 anni in luogo fresco ed asciutto (max 40°C)
Confezioni	Comp A Lt. 15.

Copyright 2018 Resina Color - z.i. Via Mastricale 3 - 70017 Putignano (BA) - Italy
tel. 0804912873 - email: info@resinacolor.it p.i. 00379520729
www.resinacolor.com - www.resinacolor.it